



2023/11

منتجات مسحوق كى بلاس

سكىمليت Skimlite

بلاستر التشطيب النهائي للاستعمال اليدوي

التطبيقات

التطبيق

- قم بتنظيف السطح ترميمه اذا لزم الامر.
- صب البلاستر في الماء ضمن وعاء نظيف وفقا لنسبة الخليط المناسبة حتى يتجاوز سطح الماء باصبع واحدة فقط. وبعد الانتظار لمدة من 2 الى 3 دقائق اخط المزيج بسرعة منخفضة بواسطة خلاط ميكانيكي حتى تحصل على خليط جيد.
- لا تقوم باضافة الجبس والماء الى الملاط.
- اترك الخليط يرتاح لمدة دقيقتين إضافيتين، ثم قلبه مرة أخرى.
- يجب ان يطبق المنتج كطبقة رقيقة بسمك لا يزيد عن 1 ملم على السطح بالمجرفة.

ادوات التطبيق

مجرفة وسكين للمعجونة وغيرها.

درجة حرارة التطبيق

لا تطبق درجة حرارة اقل من +5 درجة مئوية والمواد او درجة حرارة الارضية. كما يجب حماية الملاط الطازج من الصقيع والتجفيف السريع.

زمن التطبيق

■ 90-110 دقيقة حسب الركيزة

وصف المنتج

بلاستر جبسي للتشطيب النهائي للاستعمال اليدوي للتطبيقات الداخلية.

التخزين

يجب تخزين الاكياس بشكل افقي على سطح مستوي مثل الالواح الخشبية وابقائها جافة حتى لا تتلامس مع الماء. ويجب عدم استخدام الاكياس المفتوحة او التالفة جزئيا. مدة صلاحية المنتج هي 6 اشهر.

المعايير المشار اليها

ISIRI 12015-1 و EN 13279-1 Category C6/20/2

مجالات التطبيق

بلاستر جبسي للاستعمال اليدوي كطبقة نهائية لانهاء السطح للتطبيقات الداخلية. حيث يتم استخدامه للحصول على سطح املس ومستوي قبل تطبيق تشطيب الجدران مثل الطلاء وورق الجدران. وفي حال كانت هناك حاجة الى سماكة تزيد عن 1 ملم فيجب تطبيقه على شكل طبقتين او ثلاثة طبقات بمقدار 1 ملم لكل طبقة.

تعليمات السلامة

- اغسل يديك بالماء جيدا بعد الاستعمال.
- استخدم القفازات الواقية/ الملابس الواقية/ واقي للعينين/ واقي للوجه.
- في حالة ملامسة العينين: اغسل عينيك بالماء بحذر لعدة دقائق. وقم بإزالة العدسات في حال وجودها واستمر بالغسل.
- إذا استمر التهاب العين: احصل على المشورة/العناية الطبية.

الخصائص والقيمة المضافة

- اسطح ناعمة للتشطيب الجيد
- تطبيق سهل وسريع
- جودة التزام عالية
- مدة تطبيق طويلة
- مادة من الفئة A1 (غير قابلة للاحتراق)

المواصفات الفنية

الوصف	الوحدة	القيمة
اللون	-	ابيض
التعامل مع الحريق	-	A1
قوة الضغط	N/mm ²	≤ 2.0
قوة المرونة	N/mm ²	≤ 1.0
قوة اللصق	N/mm ²	≤ 1.0
زمن التحضير الاولي	دقيقة	90-110
زمن التحضير النهائي	دقيقة	210-250
كمية ماء الخلط (10 كجم من البلاستر الجاف)	ليتر	5.4
درجة حرارة التطبيق	درجة مئوية	≥ 5
مدة الصلاحية	شهر	6

المنتج	الوحدة	الاستهلاك
سكيمليت (لسماكة 1 ملم)	kg/m ² كجم / متر مربع	1

التعبئة والتغليف

المنتج	الوزن كجم	التعبئة (قطعة/ اللوح)	رقم المادة
سكيمليت	30	40	7014313001

ينصح باتباع التفاصيل الفنية الواردة في كتيبات نظام Kplus للتطبيق.

المعلومات المدرجة في الورقة البيانات الفنية هذه وفقا للمعرفة الفنية و المعتمد على المعايير، اختبارات والشروط المتاحة في فترة طباعتها. سياسة كي بلاس دوما هو المحاولة للبحث والنمو والتطوير النوعي للمنتجات. ولهذا لهذه الشركة حق تغيير المعلومات الفنية في اي وقت. الورقة البيانات الفنية هذه هي الاكثر صلاحية في مجالها وبناء على ذلك لا يمكن الاستشهاد او استخدام الاصدارات السابقة و هذه الشركة ملتزمة باستخدام الصحيح للمنتج في الظروف المناسبة.

جدير بالذكر بأن جميع معارف الفنية الهندسية، المعايير وطريقه الاستخدام غير موجود في هذه الورقة والمنفذون ملتزمون لتطبيق جميع الأوامر الفنية بصوره منفصله.

المكتب الرئيسي: طهران، شارع نيلسون مانديلا،
بعد ميرداماد، طريق مسدود قباديان شرقي، رقم 19

هاتف هندسه المبيع: +98 21 43000809
الفاكس: +98 21 88208718

جميع الحقوق محفوظة لكي بلاس. احدث الاصدارات البيانات الفنية مازال موجودا في موقع الكتروني كي بلاس وتعديل و اعاده الطبع و النسخه يحتاج الى موافقه و اذن الشركة.



www.kplus.ir
technical@kplus.ir