





غراء بلاط TA Flex خاص لانواع البلاط والسيراميك برسلان والاحجار الطبيعية



TA Flex احد من غراءات كي بلاس مسحوقه للبلاط ولها كفاءه عاليه ومناسبه لالصاق انواع البلاطات والسيراميك برسلان والاحجار الطبيعيه باحجام كبيره. يمكن استخدام TA Flex في البيئات الداخليه والخارجيه (خاصه للاماكن التي يتحرك افراد كثير عليها و في ظروف الإنغماس في الماء) والاماكن التي تتعرض لاجهادات الحراريه مثل الشرفه والتراس. لتحضيره قم بخلط المسحوق مع كميه معينه من الماء حتى يحصل ملاط مناسب مع كفاءه عاليه.

الخصائص

25 - 5 درجة مئوية	درجة حراره بيئيه مناسبه للتنفيذ
5 - 2 ملمترات	السماكه القابله للتطبيق
7/5 لترا من الماء ل 25 كيلوغرام من المسحوق	نسبه الماء الى مسحوق غراء البلاط
180 دقيقه	وقت العمل
جدار حوالي 24 ساعه والارضيه حوالي 48 ساعه	فتره حشو درزات البلاط
25 كيلوغرام	وزن كل كيس
المشط 4mm : 1.5kg المشط 6mm : 2.3kg المشط 8mm : 3.0kg	كميه الاستهلاك لكل مترمربع
$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	المقاومه الالتصاقيه لشد الاوليه
12 شهرا وفي الظروف القياسي	افضل وقت للاستخدام
أبيض - رمادي	لون





المزايا

- خلط سهل وسريع
- سرعه عاليه في التنفيذ
- دون الحاجه الى اي اضافات
- مرونة عاليه للاستخدام في الاماكن التي تتعرض لاجهادات حراريه
- قابليه استخدامه على جميع السطوح الشائعه في المبنى مثل الكتل الاسمنتيه و AAC، الجدران الخرسانيه، السطوح المخصصه، ارضيات اسمنتيه واللوحات الجصيه (باستخدام برايمر مناسبه)
- مناسبه لتبليط حمامات السباحه

النقاط التنفيذه

- لا تضيف الماء إلى الملاط الذي بدأ في التصلب.
- لا تضيف إلى الملاط المجهز أي مواد (الجير، الرمل، الاسمنت وما إلى ذلك).
- طبق الملاط على السطح بمالج مسنن (ملائم مع حجم البلاط).
- عند الاستخدام في السطوح الخارجيه للمبنى يجب صب الملاط على ظهر البلاط.



هاتف هندسه المبيع: +98 21 43000809

www.kplus.ir

GERMAN 
Technology