



۱۴۰۴/۰۸

محصولات پودری کی بلاس



ملات سیمانی (Skimlite Gray)

ملات سیمانی، جهت آماده سازی نهایی سطوح

دستورالعمل اجرا

■ آماده سازی سطح زیر کار

پنل های سیمانی باید در جای خود ثابت نگه داشته شده و سطح کار عاری از گرد و غبار و هرگونه آلودگی باشد. همچنین در صورت نیاز سطح کار پیش از اجرا با پرایمر مناسب پوشانده شود

■ اختلاط

۲۵ کیلوگرم اسکیم لایت گری را با حدود ۵ تا ۶ لیتر آب تمیز و سرد (معادل ۰/۲ تا ۰/۲۴ لیتر آب برای هر یک کیلوگرم اسکیم لایت) مخلوط کنید. توصیه می شود از دستگاه همزن با سرعت حدود ۶۰۰ دور در دقیقه استفاده شود. از ظرف و ابزار تمیز برای اختلاط استفاده نمایید.

توضیحات محصول

■ شرایط انبارداری

- کیسه ها در محل خشک، روی پالت و به دور از آب و رطوبت و نور مستقیم خورشید قرار گیرند. کیسه های نیمه باز یا آسیب دیده را ابتدا استفاده کنید. مدت زمان نگهداری در بسته بندی استاندارد و شرایط انبارش متعارف تقریباً ۱۲ ماه است.

■ تاریخ مصرف

- ۱۲ ماه پس از تولید و ۷ روز پس از باز کردن کیسه

ملات سیمانی اسکیم لایت گری یک محصول پایه سیمانی است که به منظور درزگیری و آماده سازی سطح پنل سیمانی استفاده می شود. برای مثال قبل از اجرای اندود تزئینی و رنگ آمیزی نهایی به صورت دستی، به همراه شبکه توری بر روی صفحات مسلح سیمانی اجرا می گردد. این محصول همچنین همراه با نوار درزگیر مخصوص (عرض ۱۰ سانتی متر) جهت پر کردن درز بین صفحات مسلح سیمانی (درزگیری) اجرا می گردد.

■ اطلاعات بسته بندی

کیسه ۲۵ کیلوگرمی

دستور العمل اجرا

■ پوشش نهایی

ملات را با ضخامت تقریبی ۴ میلیمتر روی سطح اجرا کرده و بصورت یکنواخت پخش نمایید. در صورت نیاز، با کاردک دندانه‌دار ۸×۸ میلیمتر سطح را شانه‌کشی کنید. سپس مش مسلح‌کننده را روی کل سطح با هم‌پوشانی ۱۰ سانتیمتر قرار دهید و در نهایت یک لایه نازک روی آن بکشید.

■ درزگیری

- درزها را با ملات پر کنید و نوار درزگیر به عرض ۱۰ سانتی متر در محل درزها قرار داده و با مالۀ فشار دهید. سپس با یک لایه نازک ملات آن را بسطانید.

■ مدت زمان کارکرد

مدت زمان کارکرد ملات حدود ۳ ساعت شامل جایگذاری مش مخصوص (شبکه توری) می‌باشد. (در دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۵۰٪)

■ دمای مناسب محیط کار

بتونه باید پس از انطباق صفحه سیمانی با شرایط محیطی اعمال شود. مصالح، محیط و دمای سطح کار نباید کمتر از $+5$ درجه سانتیگراد باشد.

■ میزان مصرف

- حدود ۱/۵ کیلوگرم بر متر مربع برای ۱ میلیمتر ضخامت ملات (برای لایه نازک پوشش کل سطح).
- حدود ۱/۵ کیلوگرم بر متر مربع (درزگیری)
- ضخامت متوسط حدود ۵ تا ۷ میلیمتر است.

قوانين سلامتی و ایمنی

- پس از کار با محصول، دست‌ها را با آب فراوان شستشو دهید.
- از دستکش‌های محافظ، لباس محافظ، عینک و محافظ صورت استفاده کنید.
- در صورت تماس با چشم: چشم‌ها را چند دقیقه با آب به آرامی بشویید. اگر از لنز استفاده می‌کنید، آن را بردارید و به شستشو ادامه دهید.
- اگر پس از اقدامات بالا علائم و مشکلات باقی ماند، به پزشک مراجعه شود.
- در صورت بلعیدن، دهان را با آب شستشو داده و سپس آب بنوشید.

مشخصات فنی

توضیحات	واحد	مقدار
رنگ	-	خاکستری
رفتار در برابر حریق	-	A1 (نسوز کامل)
مقاومت فشاری	N/mm ²	≥ ۲/۰
مقاومت خمشی	N/mm ²	≥ ۱/۰
مدت زمان کارکرد (تقریبی)	دقیقه	۹۰ تا ۱۱۰
زمان گیرش اولیه	دقیقه	۲۰ ± ۲۲۰
زمان گیرش نهایی	دقیقه	۲۰ ± ۲۳۰
نسبت آب به پودر	Lit/kg	۰/۲ تا ۰/۲۴

بسته بندی

محصول	وزن (کیلوگرم)	بسته بندی (تعداد در هر پالت)	کد محصول
اسکیم لایت خاکستری	۲۵	۴۸	۷۱۰۱۰۰۰۰۰۰۷۰۰۰

اطلاعات مندرج در این برگه داده فنی، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش‌ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشی کی‌پلاس همواره تلاش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصولات بوده و در این راستا، این شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطلاعات فنی اقدام نماید. این برگه داده فنی، معتبرترین در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه‌های پیش از آن امکان پذیر نمی‌باشد و تعهد این شرکت محدود به استفاده صحیح از محصول در شرایط مناسب می‌باشد.

لازم به ذکر است تمامی دانش فنی مهندسی، استانداردها و طریقه استفاده در این برگه گنجانده نشده و مجریان موظف به بکارگیری همه دستورات فنی، احراز به صورت جداگانه می‌باشد.

🔵 **دفتر مرکزی:** تهران، خیابان نلسون ماندلا
بالاتر از میرداماد، بن بست قبادیان شرقی،
پلاک ۱۹

تلفن مرکز پاسخگویی: ۰۲۱-۴۳۰۰۸۰۹
فکس: ۰۲۱-۸۸۲۰۸۷۱۸

همه حقوق برای کی‌پلاس محفوظ است. آخرین نسخه داده‌های فنی همواره در وبسایت کی‌پلاس قرار دارد و اصلاح، تجدید چاپ و فتوایی، نیاز به اجازه و تایید این شرکت دارد.



www.kplus.ir
technical@kplus.ir