



2023/11

منتجات مسحوق كى بلاس

ماسٹیک MASTIK

طبقة رقيقة من البلاستر

وصف المنتج

بلاستر جبسي للاستعمال اليدوي للتطبيقات الداخلية.

التخزين

يجب تخزين الاكياس بشكل افقي على سطح مستوي مثل الألواح الخشبية وابقائها جافة حتى لا تتلامس مع الماء. ويجب عدم استخدام الاكياس المفتوحة او التالفة جزئيا. مدة صلاحية المنتج هي 6 اشهر.

المعايير المشار اليها

ISIRI 12015-1 و EN 13279-1

Category B4/50/2 يخضع المنتج للاختبار الاولي للنوع والتحكم المستمر في انتاج المصنع.

مجالات التطبيق

بلاستر جبسي للاستعمال اليدوي كطبقة نهائية لانهاء السطح للتطبيقات الداخلية. حيث يتم استخدامه للحصول على سطح املس ومستوي قبل تطبيق تشطيب الجدران مثل الطلاء وورق الجدران. وفي حال كانت هناك حاجة الى سماكة تزيد عن 1 ملم فيجب تطبيقه على عدة طبقات.

التطبيقات

التطبيق

- قم بتنظيف السطح ترميمه اذا لزم الامر.
- صب البلاستر في الماء ضمن وعاء نظيف وفقا لنسبة الخليط المناسبة حتى يتجاوز سطح الماء باصبع واحدة فقط. وبعد الانتظار لمدة من 2 الى 3 دقائق اخط المزيج بسرعة منخفضة بواسطة خلاط ميكانيكي حتى تحصل على خليط جيد.
- لا تقوم باضافة الجبس والماء الى الملاط.
- يجب استعمال فتيلة ملائمة على السطح المغطى بطبقة الجبس.

ادوات التطبيق

مجرفة وسكين للمعجونة وغيرها.

درجة حرارة التطبيق

لا تطبق درجة حرارة اقل من +5 درجة مئوية والمواد او درجة حرارة الارضية. كما يجب حماية الملاط الطازج من الصقيع والتجفيف السريع.

زمن التطبيق

- 4 ساعات تقريبا (متغير تبعا للحالات المختلفة)



تعليمات السلامة

- اغسل يديك بالماء جيدا بعد الاستعمال.
- استخدم القفازات الواقية/ الملابس الواقية/ واقي العينين/ واقي للوجه.
- في حالة ملامسة العينين: اغسل عينيك بالماء بحذر لعدة دقائق. وقم بإزالة العدسات في حال وجودها واستمر بالغسل.
- إذا استمر تهيج العين: احصل على المشورة/العناية الطبية.

الخصائص والقيمة المضافة

- اسطح ناعمة للتشطيب الجيد
- تطبيق سهل وسريع
- جودة التزام عالية
- مدة تطبيق طويلة
- مادة من الفئة A1 (غير قابلة للاحتراق)

جدول المعلومات الفنية

الوصف	الوحدة	القيمة
ابيض	-	اللون
A1	-	التعامل مع الحريق
≥ 2.0	N/mm ²	قوة الضغط
≥ 1.0	N/mm ²	قوة المرونة
≥ 1.0	N/mm ²	قوة اللصق
380-500	دقيقة	زمن التحضير الاولي
400-520	دقيقة	زمن التحضير النهائي
6-7	ليتر	كمية ماء الخلط (10 كجم من البلاستر الجاف)
40 الى 5	درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
6	شهر	مدة الصلاحية

جدول التعبئة والتغليف

رقم المادة	التعبئة (قطعة/ اللوح)	الوزن كجم	المنتج
7013332000	60	20	ماستيك

- ينصح باتباع التفاصيل الفنية الواردة في كتيبات نظام Kplus للتطبيق.

المعلومات المدرجة في الورقة البيانات الفنية هذه وفقا للمعرفة الفنية والمعتمد على المعايير، اختبارات والشروط المتاحة في فترة طباعتها. سياسة كي بلاس دوما هو المحاولة للبحث والنمو والتطوير النوعي للمنتجات. ولهذا لهذا الشركة حق تغيير المعلومات الفنية في اي وقت. الورقة البيانات الفنية هذه هي الاكثر صلاحية في مجالها وبناء على ذلك لا يمكن الاستشهاد او استخدام الاصدارات السابقة و هذه الشركة ملتزمة باستخدام الصحيح للمنتج في الظروف المناسبة.

جدير بالذكر بأن جميع معارف الفنية الهندسية، المعايير وطريقه الاستخدام غير موجود في هذه الورقة والمنفذون ملتزمون لتطبيق جميع الأوامر الفنية بصوره منفصله.

جميع الحقوق محفوظة لكي بلاس. احدث الاصدارات البيانات الفنية مازال موجودا في موقع الكتروني كي بلاس وتعديل و اعاده الطبع و نسخه محتاج الى موافقه و اذن الشركة.

المكتب الرئيسي: طهران، شارع نيلسون ماندبلا، بعد ميرداماد، طريق مسدود قباديان شرقي، رقم 19

هاتف هندسه المبيع: +98 21 43000809

الفاكس: +98 21 88208718



www.kplus.ir
technical@kplus.ir